

Fabi One

Bottenfärg

Kopparbaserad bottenfärg



PRODUKTBESKRIVNING

Effektiv kopparbaserad bottenfärg

- * Lämplig på båtar upp till 25 knop
 - * Lämplig för gelcoat, trä och stål båtar
 - * Kan påföras max 6 månader före sjösättning
 - * 1 skikt per säsong på ostkusten, 2 skikt per säsong på västkusten
- Lämplig och tillåten för båtar på Ostkusten (söder om Örskär)

PRODUKTINFORMATION

Kulör	YBC803-Blå, YBC804-Svart
Glans	Matt
Densitet	1.42
Volymtorrhalt	48%
Normal lagringstid	2 år
VOC	454 g/L
VOC (EU lösningsmedel)	319 g/kg EU Utsläppsdirektiv för lösningsmedel (Council Directive 1999/13/EC)
Burkstorlek	750 ml, 2.5 L

TORK-OCH ÖVERMÅLNINGSTIDER

	Torktider			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Dammtorr	1 timmar	45 min	30 min	20 min
Sjösättning	24 timmar	12 timmar	8 timmar	6 timmar

Notera: Max sjösättningstid är: 5-15°C - 3 mån; 23°C - 2 mån; 35°C - 1 mån

	Övermålning							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Övermålad med								
Fabi One	16 timmar	obegr.	10 timmar	obegr.	6 timmar	obegr.	4 timmar	obegr.

BRUKSANVISNING

Förbehandling

TIDIGARE BOTTENFÄRGSMALAD YTA

I Bra Skick Vät slipa ytan lätt alternativt skrubba ytan för att avlägsna lös färg och låt ytan torka. Om den gamla bottenfärgen inte går att övermåla, eller är okänd, stryk ett skikt Primocon.

I Dåligt Skick Använd Interstrip för att avlägsna alla rester av gammal bottenfärg.

GRUNDMÅLNING Instruktion för förbehandling av ytan beskrivs i databladet för grundfärgen.

BAR GELCOAT Gelshield 200 för plastpestskydd, eller Primocon.

STÅL/JÄRN Grunda med Interprotect eller Primocon.

BLY Grunda med Interprotect eller Primocon.

TRÄ Grunda med Primocon.

PLYWOOD Grunda med Interprotect eller Primocon.

Tips

Blanda Rör om väl före användning.

Förtunning YTA085 Förtunning Nr 3

Förtunna Förtunning rekommenderas ej. Om färgen upplevs tjock och svår att stryka kan en mindre mängd förtunning tillsättas.

Rengöringsmedel YTA085 Förtunning Nr 3.

Annat Slutlig kulör framkommer efter en tid i vatten. Var noga med att applicera all den färg du beräknat ska gå åt, även om det innebär att ett extra skikt måste appliceras. Det är viktigt för slutresultatet att applicera rätt skiktjocklek.

Viktig information

För att inte livslängden ska förkortas är det viktigt att rätt mängd färg appliceras, kontrollera med produktens sträckförmåga.

Produktens temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C.

Omgivande temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C.

Underlagets temperatur bör vara minst 1°C över daggpunkten och max 35°C.

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på www.yachtpaint.com.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2018.

Fabi One

Bottenfärg

Kopparbaserad bottenfärg



Kompabilitet/Substrat	Gelcoat, Trä, Stål/Järn, Bly. Ej lämplig på aluminium eller förzinkade ytor.
Antal skikt	Måla botten med 1 skikt per säsong. 2 skikt krävs på steglistor, vattenlinje, roder och köl. Detta är viktigt för att få ett fullgott skydd. 2 skikt behövs första säsongen på en ny båt samt om all gammal bottenfärg tagits bort. Detsamma gäller om den tidigare bottenfärg varit i dåligt skick eller om båtens huvudsakliga förtöjningsplats är på västkusten.
Täckförmåga	(Teoretisk) - 10 m ² /L med pensel/rulle. (Praktisk) - 9 m ² /L med pensel/rulle.
Rekommenderad skiktjocklek - torrt per skikt	48 mikron torrt med pensel/rulle.
Rekommenderad skiktjocklek - vått per skikt	100 mikron vått med pensel/rulle.
Applicerings metoder	Pensel, Rulle

TRANSPORT-, LAGRINGS- OCH SÄKERHETSINFORMATION

Lagring	ALLMÄNN INFORMATION: Kontakt med luft och extremt höga temperaturer bör undvikas. För att få så lång lagringstid som möjligt måste burken vara noggrant försluten och förvaras i temperaturer mellan 5-35°C och inte i direkt solljus. TRANSPORTINFORMATION: Fabi One bör förvaras i väl förslutna kärl under transport och lagring.
Säkerhet	ALLMÄNNT: Innehåller biocider. Bottenfärger bör endast våtslipas. Torrslipa eller värm aldrig bort gammal bottenfärg. Läs skydd och säkerhetstexten på etiketten går även att få via Båtråd. DESTRUKTION: Kassera inte burkar och håll inte ut färg i vasken hemma utan för därvid anvisande platser. Bäst är att låta färgen härda innan den kasseras. Rester utav Fabi One kan inte kasseras bland hushållssopor eller andra ställen utan tillstånd. Kassering utav rester måste ske på av kommunen angiven plats..
VIKTIG INFORMATION	Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en skriftlig förfrågan över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet eller ev. skada som åsamkas av produkten (annat än dödsfall eller skador uppkomna genom försurbarhet). Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling. "Användningsområde: Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt på över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örsjär och norska gränsen). All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts. För bestrykning. Bekämpningsmedel klass: 3 Reg nr. 5001"

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på www.yachtpaint.com.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2018.