

Farm 80

Produktbeskrivning

Typ

Är en trögflytande, elastisk tätningsmassa.

Egenskaper och fördelar

Produkten har väldigt god vidhäftning till underlag utav trä.

Användningsområde

Används för att täta små till medelstora hål.

Produktdata

Kulör	mörkbrun		
Torrhalt	100 ± 2	volym%	
Flampunkt	35 °C		
VOC-USA	271	g/l	EPA Method 24
VOC-Solvent Emission Directive	2,28	g/kg	SED (1999/13/EC)

Emballage (standard)

	Volym (liter)	Förpackningsstorlek (liter)
Farm 80	1	1

Angiven volym är för fabrikstillverkade kulörer. Notera att det förekommer variationer i förpackningsstorlekar beroende på nationella föreskrifter.

Appliceringstekniska data

Möjliga appliceringsmetoder

Pensel: Använd en hård nylonborste.

Spackel, Spatel: Kan användas.

Blandningsförhållande (volym)

En-komponent

Förtunning

Jotun Thinner No. 2 / JOTUN Lacknafta (White Spirit)

Torktider

Luftfuktighet (RH)	50 %	50 %	50 %
Underlagets temperatur	10 °C	23 °C	40 °C
Dammtorr	2h	1.5h	1h
Hanterbar	48h	24h	18h
Övermålningsintervall, minimum	6h	4h	3h

Bruksanvisning

Förarbete

Avlägsna fett, olja eller andra föroreningar genom rengöring med rekommenderat JOTUN Yachting tvättmedel. För bästa resultat skall underlaget vara rent, torrt och helt fritt från föroreningar.

Förbehandling

Alla ytor bör slipas med P80-P180 papper Rengör med JOTUN Förtunning No. 2/ JOTUN Lacknafta.

Grundning

Se bruksanvisning i det tekniska databladet för produkten.

Spackel, fogmassa

Fyll i hålet.

Sista strykningen

Ovan vattenlinjen: Avsluta med två strykningar av önskad lackfärg. Under vattenlinjen: Avsluta med två strykningar av önskad bottenfärg.

Anmärkning

Bottenfärger med ljusa kulörer kan missfärgas på grund av genomblödning.

Lagring

Produkten skall lagras i enlighet med nationella bestämmelser i ett torrt och svalt utrymme med god ventilation och hållas borta från värmekälla eller låga. Burkarna måste hållas väl tillslutna. Hanteras varsamt.

Hållbarhet vid 23 °C

Farm 80 48 månad(er)

I vissa länder kan den lagringsbeständigheten vara kortare på grund av nationell lagstiftning. Ovanstående är minimum lagringsbeständighet, därefter bedöms den utifrån att den har kontrollerats.

Avfallshantering

Färgrester och tvättvätska (rengöring av verktyg) skall lämnas till lokal miljöstation.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.