

BENAR Matt

Produktbeskrivning

Typ

Matt alkydolja för inom- och utomhusbruk.



Egenskaper och fördelar

Den är väderbeständig och vattenfast. **BENAR Matt** kan användas som sista strykning på andra sorters underlag där man önskar ett matt utseende.

Användningsområde

Utmärkt som sista strykning på ädla träslag då ytan skall vara matt. Används på garageportar, dörrar, fönster, trädgårdsmöbler, fönster osv.



JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner



JOTUN Penselrens

Produktdata

Emballagestorlek	0,75 L
Kulör	Klar.
Glans	Halvmatt
Generisk typ	Alkydolja för utomhusbruk.
Volymtorrhalt	56 ± 2 volym%
Litervikt	0.95
Flampunkt	62 °C
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/e): 400 g/l. Produkten innehåller max 400 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Rör om noga innan användning.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel eller korthårig roller (skall efterstrykas med pensel).

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0.28-0.38 mm (0.011-0.015")
Sprutvinkel	60-80°

Färgtryck 13–18 MPa (130–180 kg/cm²)

Applicering med spruta skall utföras av yrkeskunnig.

Sträckförmåga och skiktjocklek

Förbrukning per strykning (m²/liter)

Rekommenderad: 14 – 16

Rengöring av verktyg

JOTUN Penselvätt och vatten.

Förtunning

JOTUN Lacknafta (White Spirit).

Tillsätt inga främmande oljor.

Förhållanden under applicering

Bör ej påföras vid risk för dagg.

Torktider

Avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden och filmtjocklek.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %	50 %	50 %
Luftens temperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Underlagets temperatur	5 °C	15 °C	23 °C

Dammtorr	24 t	12 t	6 t
Brukstorr	96 t	48 t	24 t

Bruksanvisning

Förarbete:	Underlaget skall vara rent, fast, torrt och fritt från fett, tvålrester, vax o. dyl. Ädla träsorter avfettas först med rödsprit och slippas lätt.
Förbehandling:	På obehandlade ytor används BENAR Blank eller BENAR UVR som späts 20% med JOTUN Lacknafta . Påföres vått-i-vått tills träet är mättat. Ändrä/kapytor bör mättas extra noga. Torka av överskott av olja med en luddfri trasa.
Slutstrykning:	Träet slipas lätt och appliceras 3 x BENAR Blank eller BENAR UVR . För bästa finish, slipa lätt mellan strykningarna. Därefter en sista strykning med BENAR Matt .
Tidigare behandlade och intakta ytor:	Vid underhåll av BENAR Matt påföres 1 x BENAR Blank och därefter 1 x BENAR Matt . För bästa möjliga skydd utomhus rekommenderas 4 x BENAR UVR . Önskas en matt yta används BENAR Matt som sista strykning.

Ytterligare information

P.g.a. fara för självantändning skall använda trasor brännas omgående eller läggas i vatten.

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt. Fraktas och lagras ståendes.

Avfallshantering

Avlägsna överskott av olja från verktyg innan rengöring i vatten. Flytande oljerester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.

För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.