

# Shipolin

## Produktbeskrivelse

### Type

Dette er en alkydbaseret thixotropisk topcoat.

### Egenskaber og fordele

Den har en glansfinish med fremragende nivelerende egenskaber. Den har en glansfinish med god bevarelse af glansen. Nem at påføre.

### Anvendelsesområde

Anvendes som topcoat, tåler ikke permanent neddykning.

## Emballagestørrelse (typisk)

	Volumen (liter)	Emballagestørrelse (liter)
Shipolin	1 / 3	1 / 3

Den nævnte volumen er knyttet til fabriksproducerede kulører. Bemærk at lokale variationer i emballagestørrelser og volumener forekommer på grund af lokale regler.

## Produktdata

<b>Kulører</b>	iht. farvekort		
<b>Generisk type</b>	alkyd		
<b>Tørstof</b>	47 ± 2 volumen%		
<b>Flammepunkt</b>	62 °C		
<b>VOC</b>	425 g/l	US EPA method 24	
<b>VOS-Solvent Emission Directive</b>	3.57 g/kg	SED (1999/13/EC)	

## Påføringsinformation

### Produktet kan påføres med

Pensel: Brug en børste af høj kvalitet med naturhår (grævling eller okse).

Rulle: Anvend 2 mm nap foam ruller eller 5 mm nap naturhårs ruller

### Forbrug pr. strøg

Teoretisk 15.7 m<sup>2</sup>/l - 9.4 m<sup>2</sup>/l

### Anbefalet filmtykkelse per strøg

Våd 65 µm - 110 µm  
Tør 30 µm - 50 µm

### Blandingsforhold for produktet (volumen)

Single pack

### Fortynder

Jotun Thinner No. 2 / JOTUN White Spirit

### Tørretider

#### Relativ Fugtighed (R.F.) 50%

Overfladetemperatur	5°C	10°C	23 °C	40°C
Berøringstør	8h	6h	4h	2h
Håndteringstør	20h	14h	6h	3h
Overmalingsinterval, min.	36h	18h	16h	12h

## Brugsanvisning

### Forbehandling

Overflader med fedt, olie eller anden forurening rengøres med anbefalet Jotun Yachting rengøringsmiddel. Højtryksrens med ferskvand efterfulgt af slibning med korn P280-P360 er nødvendigt. Det bedste resultat opnås, når overfladen er tør og uden nogen former for urenheder.

### Grundning

Se teknisk datablad under brugsanvisning for det valgte Jotun Yachting produkt.

### Spartel, fugemasse

Se teknisk datablad under brugsanvisning for det valgte Jotun Yachting produkt.

### Slutstrøg

Påfør 2 lag.

### Opbevaring

Produktet opbevares i overensstemmelse med nationale krav. Opbevar emballagerne på et tørt, køligt, godt ventileret sted og væk fra antændelseskilder. Emballage skal holdes tæt lukket. Håndter med forsigtighed.

### Lagerholdbarhed v. 23°C

Shipolin 48 måned(er)

I nogle lande er lagerholdbarheden forkortet af lokale myndigheder. Ovenstående er minimum holdbarhed, herefter skal der foretages inspektion af produktet.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.  
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.  
Førstehjælp, se pkt. 4.  
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.  
Transportinformation, se punkt 14.  
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 825089

**2-1** 1993

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påførspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.