

Clipper I

Produktbeskrivning

Typ

Denna produkt är en konserverande olja för träbåtar- även för exotiska träslag.

Egenskaper och fördelar

Är en specialolja som har mycket god inträngning. Ger ett förstklassigt underlag för efterbehandling med någon av Jotuns lacker.

Användningsområde

Utmärkt för ytor både utomhus och inomhus.

Emballage (standard)

	Volym (liter)	Förpackningsstorlek (liter)
Clipper I	0.75 / 2.5	0.75 / 2.5

Angiven volym avser fabrikstillverkade kulörer. Notera att det förekommer variationer i förpackningsstorlekar beroende på nationella föreskrifter.

Produktdata

Kulör	klar
Generisk typ	alkyd
Torrhalt	24 ± 2 volym%
Flampunkt	62 °C
VOC (Volym/Volym):	630 g/l US EPA method 24
VOC-Riktvärde för utsläpp av lösningsmedel	5,3 g/kg SED (1999/13/EC)

Appliceringstekniska data

Möjliga appliceringsmetoder

Pensel: Pensel avsedd för lasyr.

Blandningsförhållande (volym)

Enkomponent

Förtunning

Jotun Thinner No. 2

Torktider

Luftfuktighet (RH) 50 %

Underlagets temperatur

5 °C

10 °C

23 °C

40 °C

Torr för beröring

12h

10h

1.5h

1h

Övermålningsintervall, minimum

24h

20h

7h

6h

Bruksanvisning

Förbehandling

Avlägsna fett, olja eller andra föroreningar genom rengöring med rekommenderat JOTUN Yachting tvättmedel. På tidigare behandlade ytor skall lös olja, lack, grånat trä och lösa träfibrer avlägsnas. För bästa resultat skall underlaget vara rent, torrt och helt fritt från föroreningar.

Förbehandling

Feta tropiska träslag bör tvättas med Jotun Förtunning Nr. 18 eller en förtunning avsedd för cellulosalacker och sedan slipas lätt. Väderslitna ytor bör slipas ned till friskt trä. Målade/lackade ytor bör tvättas med ett alkaliskt tvättmedel, sköljas med färskvatten och mattslipas. Alla ytor bör slipas med P80-P180 papper Avlägsna slipdamm.

Grundning

Applicera 1-3 strykningar Clipper I vått-i-vått tills ytan är mättad.

Sista strykningen

Applicera rekommenderad JOTUN lack.

Anmärkning

Färdig att användas. Tillsatt inte förtunning.

Trasor, papper, skyddskläder och annat material som är nedsmutsat med produkten kan självantända upp till några timmer efter.

Nedsmutsat material bör avlägsnas från arbetsplatsen i slutet av arbetsdagen och förvaras utomhus.

Förorenade material skall avlägsnas från arbetsplatsen efter varje arbetsdag och förvaras utanför.

Lagring

Produkten skall lagras i enlighet med nationella bestämmelser i ett torrt och svalt utrymme med god ventilation och hållas borta från värmekälla eller låga. Burkarna måste hållas väl tillslutna. Hanteras varsamt.

Hållbarhet vid 23 °C

Clipper I

48 månad(er)

I vissa länder kan den lagringsbeständigheten vara kortare på grund av nationell lagstiftning. Ovanstående är minimum lagringsbeständighet, därefter bedöms den utifrån att den har kontrollerats.

Avfallshantering

Färgrester och tvättvätska (rengöring av verktyg) skall lämnas till lokal miljöstation.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.